




KÖSTER Fasadna krema

Tehnični list/art.št: P 200

Izdano: 2020-01-28

Vodoodbojna impregnacijska krema za mineralne podlage.

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e Izdelki za zaščito površin - Impregnacija, zaščita pred vdorom (1.2)
	Linearno krčenje NPD Koeficient toplotnega raztezanja NPD Prečni prerez NPD CO ₂ -prepustnost NPD Paroprepustnost NPD Kapilarna vleka in vodoprepustnost $w = 0.02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ Globina penetracije Razred I Odpornost na termalni šok NPD Kemična odpornost NPD Izpust nevarnih snovi NPD

kremo.

Vgradnja

KÖSTER Fasadna krema se nanaša v enem koraku s čopičem, valjčkom ali z razprševanjem (strojni nanos) na pripravljeno podlago. Površine, ki jih ne impregniramo, npr. okna, vrata, itd. moramo zaščititi. V določenih okoliščinah lahko uporaba KÖSTER Fasadne kreme povzroči intenzivnejši odtенок substrata, zato priporočamo pred aplikacijo opravljanje testnega polja (cca. 1 m²).

Poraba

ca. 0,1 - 0,25 l/m² odvisno od podlage
 Priporočamo, da pred nanosom naredite majhno testno polje, na podlagi katerega ugotovite porabo in vpliv izdelka na podlago.

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

P 200 005 5 l vedro
 P 200 015 15 l vedro

Shranjevanje

V originalno zaprti embalaži lahko material hranite najmanj 1 leto.

Sorodni izdelki

KÖSTER Sanirni omet Sivi	Št. art. M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli	Št. art. M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter	Št. art. M 663
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek	Št. art. M 664 020
KÖSTER Sanirni omet Sivi / Lahek	Št. art. M 666 020
KÖSTER Fasadna čistilna krema	Št. art. P 110 005
KÖSTER Siloxan	Št. art. P 240 010

Lastnosti

KÖSTER Fasadna krema je visokokavostna fasadna impregnacija za opeko, naravni kamen in mineralne omete. Zaradi svoje visoke odpornosti proti alkalnosti je primeren tudi za nanos na sveže mineralne podlage. Kremasta, stabilna sestava in posledično enostavna aplikacija s čopičem ali valjčkom zmanjša kapljanje in škropljenje. KÖSTER Fasadna krema zaščiti objekt pred udarno vodo in dežjem, saj je paroprepustna, odporna proti zmrzali in ciklom tajanja/zmrzovanja.

Tehnične lastnosti

Barva	Mlečna, kremno bela (po sušenju prosojna)
Aktivne snovi	Polisiloksan, brez topil
Vsebnost aktivnih snovi	25 %
Viskoznost	3000 mPa.s
Delovna temperatura	+5 °C do +30 °C
Odpornost na dež	po cca. 20 min (20 °C)
Gostota	1.0 g / cm ³
Plamenišče	> 100 °C

Področje uporabe

KÖSTER Fasadna krema je primerna za zaščito mineralnih podlag (opeka, klinker, naravni kamen, apnenec, ometi, gips) vodoodporna proti udarni vodi in dežju.

Podlaga

Podlaga mora biti suha ali rahlo vlažna, brez razpok širših od 0,3 mm in brez vdolbin. Pred nanašanjem je potrebno odstraniti vse delce, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem materiala na podlago. Odstrani se barva ali drugi premazi, kot tudi ostanki čistilnih sredstev. Poškodovane ali manjkajoče dilatacije je pred apliciranjem KÖSTER Fasadne kreme potrebno sanirati. Nevpojne podlage (marmor, glazirana keramika) niso primerne za preplastitev s KÖSTER Fasadno

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavniki in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si